

Filli Boya Super Poliüretan Çizilmez Mat Vernikler - FILADUR SV 410.01**TANIM**

İki bileşenli, poliüretan esaslı uygulandığı yüzeyde fiziksel yönden çizilmelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su ve deterjana karşı dirençli film oluşturan hacimce son kat mat verniktir.

KULLANILDIĞI YERLER

İç mekanlarda kullanılan, Filli Boya Poliüretan veya Polyester Dolgu Vernik uygulanmış masif, ahşap ve kaplama yüzeylerin üzerine, koruma sağlamak ve dekoratif bir görünüm elde etmek amacı ile uygulanan son kat verniktir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	0,98±0,03 g/cm ³		
Ambalaj Viskozitesi	55-65" (20°C, DIN6)		
Uygulama Viskozitesi	15-16" (20°C, DIN4)		
Katı Madde Miktarı (ağırlıkça)	38±1%		
Kullanım Ömrü	4 saat		
Parlaklık Dereceleri	Mat-10; 10-15 gloss	Mat-25; 25-30 gloss	Mat-40; 40-45 gloss

KARIŞIM ORANI

	Ağırlıkça	Hacimce
Filli Boya Super Poliüretan Çizilmez Mat Vernik	100 KISIM	100 KISIM
Filli Boya Super Poliüretan Vernik Sertleştirici	40 KISIM	50 KISIM
Filli Boya Super Poliüretan Tiner	60 KISIM	60 KISIM

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Filli Boya Poliüretan veya Polyester Dolgu Vernik uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere uygulanır. Uygulama için hazırlanan karışımın iyice karıştırılması ve 10 - 15 dakika bekletildikten sonra kullanılması önerilir. Katlar arası 15-20 dakika beklenmelidir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix havalı tabanca
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	200 - 250 gr/m ²

KURUMA SÜRESİ (22°C)

Dokunma Kuruması	45 dk.
İstifleme Kuruması	24 saat

SARFIYAT

Filli Boya Super Poliüretan Çizilmez Mat Verniklerin 1 kg'mı ile tek kat halinde yüzey uygulama şartlarına bağlı olarak 7-8 m² alan kaplanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direk güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy normal şartlar dikkate laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS-EN ISO 9001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.



Genel Müdürlük

Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul

Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16