

Filli Boya Super Poliüretan Teknik Lack Matt Vernik - FILADUR SV 410.11

TANIM

İki bileşenli, uygulandığı yüzeyde çizilmelere karşı dayanıklı, sert ve esnek bir film tabakası oluşturan son kat mat verniktir.

KULLANILDIĞI YERLER

İç mekanlarda kullanılan, Filli Boya Poliüretan veya Polyester Dolgu Vernik uygulanmış masif, ahşap ve kaplama yüzeylerin üzerine, koruma sağlamak ve dekoratif bir görünüm elde etmek amacı ile uygulanan son kat verniktir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	1,00±0,03 g/cm ³		
Ambalaj Viskozitesi	70-80" (20°C, DIN4)		
Uygulama Viskozitesi	13-15" (20°C, DIN4)		
Katı Madde Miktarı (ağırlıkça)	35±1%		
Parlaklık Derecesi	Mat-10; 10-15 gloss	Mat-25; 25-30 gloss	Mat-40; 40-45 gloss
Kullanım Ömrü	>8 saat		

KARIŞIM ORANI

	Ağırlıkça	Hacimce
Filli Boya Super Poliüretan Teknik Lack Matt	100 KISIM	100 KISIM
Filli Boya Super Poliüretan Teknik Lack Sertleştirici	25 KISIM	25 KISIM
Filli Boya Super Poliüretan Tiner	100 KISIM	100 KISIM

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Filli Boya Poliüretan veya Polyester Dolgu uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere uygulanır. Uygulama için hazırlanan karışımın iyice karıştırılması ve 10 - 15 dakika bekletildikten sonra kullanılması önerilir. Katlar arası 15-20 dakika beklenmelidir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix havalı tabanca
Uygulama Viskozitesi	13-15 sn. 13-15" (20°C, DIN4)
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	200 - 250 gr/m ²

KURUMA SÜRESİ (22°C)

Dokunma Kuruması	60 dk.
İstifleme Kuruması	24 saat

SARFIYAT

Filli Boya Super Poliüretan Teknik Lack Mat Verniğin 1 kg'mı ile tek kat halinde yüzey uygulama şartlarına bağlı olarak 7-8 m² alan kaplanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direk güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy normal şartlar dikkate laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS-EN ISO 9001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.



Genel Müdürlük

Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul

Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16