

Filli Boya Ultra Poliüretan Parlak Vernik - FILADUR UV 110.09

TANIM

İki bileşenli, uygulandığı yüzeyde çizilmelere karşı dayanıklı, sararma direnci yüksek, sert, dolgun ve esnek bir film tabakası oluşturan son kat parlak verniktir.

KULLANILDIĞI YERLER

İç mekanlarda kullanılan, Filli Boya Poliüretan veya Polyester Dolgu uygulanmış masif, ahşap ve kaplama yüzeylerin üzerine, koruma sağlamak ve dekoratif bir görünüm elde etmek amacı ile uygulanan son kat verniktir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	1,02±0,05 g/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	38±5" (20°C, D4)
Uygulama Viskozitesi	14-15" (20°C, DIN4)
Katı Madde Miktarı (ağırlıkça)	53±1%
Parlaklık Derecesi	95-100 gloss
Kullanım Ömrü (22°C)	6 saat

KARIŞIM ORANI

	Ağırlıkça	Hacimce
Filli Boya Ultra Poliüretan Parlak Vernik	100 KISIM	100 KISIM
Filli Boya Ultra Poliüretan Vernik Sertleştirici	100 KISIM	100 KISIM
Filli Boya Ultra Poliüretan Tiner	25-30 KISIM	25-30 KISIM

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Filli Boya Poliüretan veya Polyester Dolgu uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere uygulanır. Uygulama için hazırlanan karışımın iyice karıştırılması ve 10 - 15 dakika bekletildikten sonra kullanılması önerilir. Katlar arası 15-20 dakika beklenmelidir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix havalı tabanca
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	300-350 gr/m ²

KURUMA SÜRESİ (22°C)

Dokunma Kuruması	30 dk.
Pasta Polish'e Gelme Süresi	24 saat

SARFIYAT

Filli Boya Ultra Poliüretan Parlak Verniğin 1 kg'mı ile 1 kat halinde yüzey uygulama şartlarına bağlı olarak 7-8 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direk güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy normal şartlar dikkate laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS-EN ISO 9001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.



Genel Müdürlük

Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul

Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16